



Tiefgrund LF D 314 - Oldószermentes mélyalapozó

Alapozóanyag	Festéssel	Hengerrel	Airless-szórással
			fúvóka 0,021 - 0,026 coll = 0,53 - 0,66 mm
A DIN 53778 szerint mosásálló Időjárásálló			Anyagnyomás 160 - 180 bar Szórási szög 40 - 80°

Színárnyalat:	Fehér-tejes, száradás után színtelen.
Kötőanyag:	Műanyag-diszperziós.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm³.
A gyártmány fajtája:	Vakolaterősítő mélyalapozó bel- és kültéri felületekre.
Alkalmazási terület:	Felhasználása során nem képződnek oldószergőzök, így különösen alkalmas az élelmi-szeripar területén, illetve robbanásveszélyes és rosszul szellőző környezetben. Az eltérő nedvszívású alapfelületek szívóképességének kiegyenlítésére, illetve az erősen nedvszívó aljzatok szilárdításához, mélyalapozásához alkalmazható.
Tulajdonságok:	Kiemelt beszívódó képesség, nagyon jó alapfelület szilárdító hatás. Tapadásközvetítő, vízpára áteresztő, mélyen a felületbe hatoló, csaknem szagtalan, gyorsan száradó, lúgálló.
Alapfelület:	Minden hordozóképes, szilárd, száraz és tiszta alapfelületre felhorható.
Összeférhetőség más festékanyagokkal:	Minden düfa-műanyag diszperziós festékkel alkalmazható.
Felhordási tudnivalók:	Kiemelkedő vakolaterősítő hatását ecsettel és kefével történő vastag bedolgozásával lehet elérni. Az erősen nedvszívó alapfelületeket a teljes telítődésig nedvesen a nedvesre eljárással hígítatlanul kell alkalmazni. Száradása után ügyeljünk a felület fényfolt-mentességére.
A szerszámok tisztítása:	A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel kell tisztítani.
Tárolás:	Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. A megkezdett edényeket jól vissza kell zárni. Tárolható: jól záródó eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig.
Kiszerezés:	1 l, 5 l és 10 l.
Kiadósság:	Kb. 10 m²/l, az alapfelület szívóképessége szerint. A tökéletes kalkulációt az objektumon végzett próbafestés szolgáltatja.

Száradási idő:

Száraz, meleg hőmérséklet esetén aznap átfesthető. Hűvösebb, nedvesebb körülmények között hosszabb száradási idővel kell számolni.

Felhordási hőmérséklet:

A **Tiefgrund LF, D 314** felhordása alatt az alapfelületnek és környezetének min. + 5°C-nak kell lennie.

Tudnivaló:

A termék a környezetvédelmi "Kék Angyal" kitüntetést viseli.

Kérjük, legyenek figyelemmel a következő tanácsokra:

A gyermekektől elzárva kell tartani. A termék gőzeit ne lélegezzék be. A felhordás alatt és után az alapos szellőzésről gondoskodni kell. Szembe- és bőrre kerülése esetén azonnal alaposan vízzel le kell mosni. Nem kerülhet a csatornarendszerbe, a természetes vizekbe vagy a talajba. A vízzel hígítható termékeknél a szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal tisztítani kell.

Hulladékkezelés:

Csak a teljesen kiürült edényeket lehet az újrahasznosításba adni. Az anyagmaradványokat az EAK hulladékkód nr. 080103 (vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai) vagy az EAK hulladékkód nr. 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) szerint kell kezelni.

