

JEDYNKA® FASADOWA
JEDYNKA HOMLOKZATFESTÉK
AKRIL HOMLOKZATI ÉS BELTÉRI FESTÉ



- ✓ homlokzatokra és beltéri falakra
- ✓ tartós színek
- ✓ ellenáll az időjárás viszontagságainak
- ✓ könnyű felhordani
- ✓ környezetbarát receptúra

TERMÉKTÍPUS:

Környezetbarát akril diszperziós festék kültéri és beltéri használatra, Matt felületet alkot, ami jól tűri az időjárási viszontagságokat, hosszan tartó dekoratív hatást nyújt. Jó tapadóképesseggel rendelkezik. A termék által képzett mikroporózus réteg biztosítja a felület mikro szellőzését.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A termék alkalmas kültéri beton felületek és kültéri mész-cement vakolatok, lakóhelyiségek, irodák és közösségi épületek beltéri falainak és mennyezeteinek dekoratív és védelmet nyújtó festésére.

FELHASZNÁLÁS

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Új, festetlen felületek: a felület legyen száraz, tiszta, a laza, lepergő festékrétegektől, a portól, a zsíros és egyéb, a festék megtapadását gátló szennyeződésektől mentes. Az új vakolt, vagy beton felületeket 3-4 hét száradási és kikeményedési idő után lehet a 30%-ban vízzel hígított Jedynka Homlokzatfestékekkel alapozni, majd a festék hígítatlan változatával lefesteni.

Korábban festett felületek: távolítsa el a laza, lepergő festékrétegeket, portalanítsa, majd vízzel mossa le a felületet. Az enyves festékekkel kezelt felületek esetében a festéket teljesen (a vakolatig) el kell távolítani. A felületi egyenetlenségeket, repedéseket egyenlítse ki és töltsse fel mész-cement habarccsal, ezután alapozhatja a felületet a vízzel hígított festékekkel.

2) FELHORDÁS:

A festéket ecsettel, hengerrel, vagy szórással lehet felhordani.

Felhordás előtt alaposan keverje fel a festéket. A festék felhasználásra kész, nem szükséges hígítani. A megfelelő eredmény elérése érdekében hordjon fel 2-3 réteg festéket. Ne keverjen a festékbe meszet, vagy mészkőport.

Figyelem! A lehetséges színekülönbségek elkerülése érdekében biztosítson elegendő, azonos gyártási számú festéket.

SZÁRADÁSI IDŐ: A festék kb. 2 óra alatt száraz. Átfesthető legalább 4 óra elteltével.

FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET: +5°C és +25°C között.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Törölje le a festőszerszámról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le vízzel.

SZÍNEK:

Fehér (bázis), ami 48 színárnyalatra kikeverhető.
5 gyárilag előrekevert szín.

FÉNYESÉGI FOKOZAT:

Matt

FEDŐKÉPESSÉG:

<8m²/liter/réteg. (A valódi fesőképesség nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordási technikától.)

SZAVATOSSÁG:

A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában.

KISZERELÉS:

Fehér és bázisfesték: 0,9l; 2,7l; 9l
Előre kevert színárnyalatok: 3l; 10l

MEGJEGYZÉS:

Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani, az üres dobozokat újra lehet hasznosítani, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétygyűjtőbe kell szállítani.

További információt lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján.

VESZÉLYES ANYAGTARTALOM:

Amennyiben a terméket a használati utasításnak megfelelően alkalmazzák, nem ártalmas sem az egészségre, sem a környezetre.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: nincs

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: nincs

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

+5°C és +25°C között jól lezárt kannában. Fagytól és direkt napfénytől védendő.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás (+23°C) KU	100-110
Sűrűség	kb. 1,5 g/m ³
Száradási idő +23°C-on	2-3 óra

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/a, 30 g/l (2010)**

A termék kevesebb mint 30g/l VOC-t tartalmaz.

FIGYELEM:

A Gyártó (Tikkurila Polska S.A) garantálja a termék megfelelő minőségét, de nincs befolyással a felhordási körülményekre és technikára. A Gyártó nem felelős a tervező és a kivitelező munkájáért. A fenti adatlap a gyártó legkorszerűbb tudására és tapasztalataira alapul, de nem ment föl az alól, hogy a festést az érvényes építési és biztonsági szabályzatoknak megfelelően kell végezni.

A Gyártó nem vállal felelősséget a terméknek a más cég termékeivel való összekeverése okozta minőségromlásért és károsodásért, a kikevert eleggyel való festés végeredményéért, valamint a termék összetételének a vásárló vagy a felhasználó által végrehajtott módosítása miatti károkért.

A Gyártó fenntartja a jogát annak, hogy a termék biztonságtechnikai adatlapjának szövegét előzetes információ-adás nélkül megváltoztassa.

A Gyártó fenntartja teljes körű jogát a terméke megváltoztatására technológiai fejlődésének tükrében.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu