

JEDYNKA® ANTYKOROZYJNA
JEDYNKA ROZSDAGÁTLÓ ALAPOZÓ
KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK



- ✓ hatékony védelem a rozsdásodás ellen
- ✓ ellenáll az időjárás viszontagságainak
- ✓ gyors száradási idő
- ✓ nagyszerűen tapad

TERMÉKTÍPUS:

Alacsony oldószer tartalmú alkid gyantát tartalmazó alapozó festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Beltéri és kültéri acél és vas felületek és elemek alapozására, valamint vízbázisú, alkid és klórkaucsuk tartalmú zománCFestékek /JEDYNKA FÉNYES ALKID ZOMÁNCFESTÉK - FÁRA ÉS FÉMRE, JEDYNKA EMAFTAL FÉNYES ZOMÁNCFESTÉK - FÁRA ÉS FÉMRE; (JEDYNKA® DO DREWNA I METALU POŁYSK/MAT, JEDYNKA® EMAFTAL POŁYSK)/ alá alapozásnak.

FELHASZNÁLÁS:

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Acél -és vas felületek: távolítsa el a laza, előregedett festékrétegeket. A felület legyen száraz, tiszta, mentes a rozsdától, portól, a zsíros és egyéb szennyeződésektől. (A zsíros szennyeződésekeltávolíthatja pl.: hígítóval.)

2) FELHORDÁS:

Felhordás előtt alaposan keverje el a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel, hengerrel vagy szórással. Szórás esetén hígítsa a festéket max. 20%-ban hígítóval. A korrózió veszélyének mértékétől, illetve a korrózióvédelem elvárt időtartamától függően hordjon fel 1-2 réteg JEDYNKA Rozsdagátló Alapozó. Két réteg felhordása esetén a rétegek között hagyjon 8 óra száradási időt. Alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő legyen hosszabb. A JEDYNKA Rozsdagátló Alapozóval alapozott felület 24 óra elteltével fedő zománCFestékkal átfesthető.

Figyelem! A festés idején a levegő hőmérséklete legyen 0°C fölött.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd tisztítsa azokat 1050-es lakkbenzinnel.

SZÍNEK:

Vörös oxid és világos szürke.

FÉNYESSÉGI FOKOZAT:

Matt

FEDŐKÉPESSÉG:

<12m²/liter/réteg. (A valódi fedőképesség nagyban függ a felület nedvszívó képességétől és a felhordási technikától.)

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

A gyártástól számított 36 hónap, eredeti, lezárt kannában. Gyártási idő (nap/hónap/év) a kannán található.

KISZERELÉSEK

0,36 l; 0,9 l; 5 l; 10 l

MEGJEGYZÉS:

Festés után a helyiséget jól szellőztesse át, amíg a kellemetlen szag megszűnik. Ezután veheti használatba a helyiséget.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani, az üres dobozokat újrahasznosíthatja, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy ennek hiányában hagyományos szemétygyűjtőbe kell szállítani.

További információt lásd a termék biztonságtechnikai adatlapján.

SPECIÁLIS VESZÉLYEK:

Tartalmaz: 2-butanonoximot és kobaltsókat. Allergiás reakciót válthat ki.

VESZÉLYES ANYAGTARTALOM:

A vegyi anyag sajátos veszélyeire utaló R és S mondatok:

- R 11** Tűzveszélyes.
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, vagy megrepedezését okozhatja.
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

+5°C és +25°C között, jól lezárt kannában. Fagytól és direkt napfénytől védendő.

MŰSZAKI ADATOK:

Viszkozitás	32-50 s
Sűrűség	1,22-1,40 g/cm ³
Száradási idő: +20± 2°C és 55 ± 5% relatív páratartalom mellett	
- porszáraz	3 óra múlva
- érintésszáraz	8 óra múlva

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/i, 500 g/l (2010)**

A termék kevesebb mint 500g/l VOC-t tartalmaz.

FIGYELEM:

A Gyártó (Tikkurila Polska S.A) garantálja a termék megfelelő minőségét, de nincs befolyással a felhordási körülményekre és technikára. A Gyártó nem felelős a tervező és a kivitelező munkájáért. A fenti adatlap a gyártó legkorszerűbb tudására és tapasztalataira alapul, de nem ment föl az alól, hogy a festést az érvényes építési és biztonsági szabályzatoknak megfelelően kell végezni.

A Gyártó nem vállal felelősséget a terméknek a más cég termékeivel való összekeverése okozta minőségromlásért és károsodásért, a kikevert eleggyel való festés végeredményéért, valamint a termék összetételének a vásárló vagy a felhasználó által végrehajtott módosítása miatti károkért.

A Gyártó fenntartja a jogát annak, hogy a termék biztonságtechnikai adatlapjának szövegét előzetes információ-adás nélkül megváltoztassa.

A Gyártó fenntartja teljes körű jogát a terméke megváltoztatására technológiai fejlődésének tükrében.

FORGALMAZZA:

TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@tikkurila.com, www.tikkurila.hu