

MESTER Parketta Fugázó Tömítő

A termék rövid leírása:

Tartósan rugalmas, csiszolható akrilát-diszperziós tömítőmassza. Semleges hatású, fizikailag száradó, oldószermentes.

Kiszerelési egységek: 310ml, 12db/karton/flakon

Színe: tölgy, bükk, kőris/fenyő, cseresznye, juhar, mahagóni, dió, wenge

Alkalmazási területek:

Parkettafugázómassza felületkezelt és nem felületkezelt padlókhöz is használható. A parketták fugáinak tömítésére szolgál, de kiváló öntapadása révén mint ragasztó is alkalmazható. Használható a felületkezelés előtt, de utána is, kb. 12-14 óra múlva már csiszolható, és mindenfajta kereskedelmi forgalomban lévő felületkezelő anyaggal együtt alkalmazható. Mivel a fugázómassza poliakrilát bázisra épül, a száradás után gyakorlatilag szagtalan és tartósan rugalmas marad.

A felhasználás módja:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

+5 °C- +40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A tömítendő, ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

Az anyagot felvitele után 5-10 percen belül száraz segédeszközzel dolgozzuk el.

Az alapfelület előkezelése: Ha ragasztóként alkalmazzák, akkor a cementkötésű felületeket előzőleg nedvesen át kell törölni.

A fugák kitöltése: A fugázómasszát tömören, üregmentesen kell a fugákba benyomni és utána spatulával elsimítani.

A fugák utókezelése: 12-14 óra szobahőmérsékleten történt száradás után a fugák már csiszolhatók. Bitumenes felületre nem alkalmas. Ne használjuk tartósan nedves környezetben.

A MESTER Parketta Fugázó Tömítő kiszáradás után szagtalan.

Fugaméretek:

Ahhoz, hogy a tömítés kifogástalan működését biztosítani tudjuk, a tömítőanyag megengedett teljes alakváltozását és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni.

Anyagszükséglet:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerelés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

Biztonsági szempontok:

Az érvényes előírások szerint nem számít veszélyes anyagnak., de a vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe.

MESTER Parketta Fugázó Tömítő

Műszaki adatok:

- feldolgozási hőmérséklet (normál hőmérsékleten): +5 - +40 °C fokig
- csiszolható: 12-14 óra múlva
- eltarthatóság (10-25 °C között száraz helyen): 24 hónap

Figyelem! Gyermekektől óvjuk!

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.